

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/16 Rev. 2 del 16/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ACRILICO	SE BIANCA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	75		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0.00002000 2000	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		11121000110	020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50			074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5		
ACQUA			000	1.000		30		
LAPONITE-RD			025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200	.,0	4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.112,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODIOE ADTICOLO	LITRI PER		PER SECCHIO		TOTALE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2.1	Lt. 1,0			1				
#								
#								
RECOAT1.2K20	Lt. 20,0			20				
THE STATE THE TEXT	0,0			20	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SUARTU			
Data di produzione:								
· ————————————————————————————————————								
Responsabile Tecnico						zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 130