

Data di produzione:

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: FONDORECOAT SABBIATO BASE BO **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 300 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 4 ACTICIDE FSN 004 180 3,5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 2 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 3 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 2,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 020 7 TEXANOL COALESCENTE 1.000 4,5 061 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 75 013 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 2,0 50 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 50 2,0 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 5.0 125 250 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 10,0 047 25 POLICRIL 280 1.000 400 088 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 001 25 6,0 150 SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS 25 6.0 150 034 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 2 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.589,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° FONDORECOAT5BO 6,96 Lt. 4,6 FONDORECOAT12.5BO Lt. 12,1 18,2 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3%