

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 19/9/07 Rev. 4 del 25/5/2022

Preparato il:				Lotto n°:				
NEFRIT LIQUIDO BIANCO					IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		610		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,8		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		6,5		
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG VERSATATO VIL V30XF		241173	013	25 1.000	13,0	325		
		1 625 178	094			130		
TEXANOL COALESCENTE TILLMANNS TILLGLUCO 95		K124000175	061	1.000		2,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		DEG4663651	086 087	180 180		1,4 1		
AQUAFLOW NLS 200		2 024 071 929 240 705						
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2,4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,6			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
KGNEFRIT	Lt. 1,0			1,54				
#								
#								
CISNEFRIT	Lt. 1.000,0			1549,6				
				. 5 . 5,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					20/11/10			
Data di produzione:								
•				Topping di Dredussiana				
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 152