

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 2 del 1/10/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM SILOSSAN	BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'		000102111	007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		65		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5		
ACQUA				1.000		30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.130,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4 0		Ng 1.130,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE		
	32001110			Kg	N°			
#								
#								
RECOAT0.5SILK20	Lt. 20,0			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
Responsabile					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 104