

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 3 del 3/4/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDORECOAT SABBIATO BASE BO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				da Kg 1.000	[1]	300		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,5		
AMMONIACA 28 BE'		0100002000 2003	007	25		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,8		
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,1		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 2	25 KG	6046	014	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	6,0	150		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	6,0	150		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2		
ΓILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO	-					Kg 1.588,3		
DRE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 11000,0		
DRE DI LAVORO TOTALI				PER SE				
CODICE ARTICOLO PE				Kg	N°	TOTALE		
ŧ								
<u> </u>								
FONDORECOAT5BO Lt. 4	4.6			6,96				
	_							
FONDORECOAT12.5BO Lt. 1	۱ <u>۷,</u> ۱			18,2	COADTO			
Secreta ammana (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 033

Responsabile Tecnico di Produzione: