

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/4/15 Rev. 2 del 12/11/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REPEARL 300 - BASE ORG		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
LAPONITE-RD			025	25		5,9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		0,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		1,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		2,4	
POLICRIL 547			035	1.000		43	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		0,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,2	
A CLUA EL CIMANILO COC						_	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
GLICOLE PROPILENICO PURO POLVERE DI MICA ORO		020	1.000	2.0	1,4		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACO		020	25 30	3,0	75		
INICROSPERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.1251VIIVI SACCHI 30 NG			038	30		10,9	
TOTALE IMPASTO						V a 244 E	
			h 4.0		Kg 314,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
00000	SECCHI			Kg	N°		
OR300-1	Lt. 1,0			0,98			
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46			
OR300-5	Lt. 5,0			4,93			
#							
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 062