

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 3 del 14/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
FONDORECOAT SABBIATO	SE BIANCA	A IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA		0.4505000000000000000000000000000000000	004	1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		71 460 233	017	25		2,7	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		494650	053	20		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		47555 41 990	023 093	1.000		2,1	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	093	1.000		2,8 4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	3,0	400	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		2002010/11	001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	8,0	200	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	0,0	1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
ANTIOGNIOWIA DEI OWEX 2003 I 00 TO 100 NO		2 024 07 1 929	007	100			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.701,8		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	LIIKI			PER SE	CCHIO		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
FONDORECOAT5	Lt. 5,0			7,4			
	Lt. 12,5			18,5			
TONDONECOAT 12:3	Lt. 12,5			10,0	SCARTO		
Coarte ammence 420/					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Data di produzione.						- <u>-</u>	_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 032