

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 9/1/12 Rev. 2 del 26/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ACRILICO BAS		SE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		<u> </u>
ACQUA				1.000		75	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE' ACTICIDE FSN		0450500000 0500	007	25		1	
		0156532000-2509	004	180		1,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) TEXANOL COALESCENTE		71 460 233	017	25		5,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,4	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		B0004147	020	1.000	4.0	8 25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		11225 24I173	124 013	25 25	1,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C113 PD 323 3W 1300 90F) 23 KG		24L14	032	25	3,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	032	25	4,0	25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23		25	1,0	75	
			001		3,0		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		05000404	121	25	16,0	400	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA		D004044000	007	1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.111,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		ng i.iii,s		
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg Kg	N°	TOTALE	
DECOAT1 5 1	I + 1 O				110		
RECOAT1.5.1	Lt. 1,0			1			
#							
RECOAT1.5k20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 140