

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/9/12 Rev. 2 del 19/9/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
TON-AIR 1.0 MM ACRIL-SILC	NICO BASE	E BO IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg 1.000	n-	CC.	_
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		66 1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		3	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,2	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0100002000 2000	017	25		5,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,3	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1112 1000 170	020	1.000		9,8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25		2,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	8,0	200		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	15,0	375		
POLICRIL 547		035	1.000		160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
POLICRIL 547			035	1.000		80	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		16	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		19,9	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.144,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
TONAIR1.1	Lt. 1,0			0,98			
#	,0			5,55			
#							
TONAID4KOO	14.40.5			40.5			
TONAIR1K20	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 120