

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 21/9/2023

| Preparato il:  |                 |                  |                      | Lotto n°: |            |            |          |
|--|-----------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------|
| RECOAT 1.2 MM SILOSSANICO  |                 | BASE BIANCA      |                      | IMPASTO   |            |            |          |
| DESCRIZIONE COMPONENTI   |                 | P.P.             | NUM SDS              | SACCHI    |            | PESO       | VERIFICA |
|  |                 |                  | Ž                    | da Kg     | n°         |            | 7        |
| ACQUA  |                 |                  |                      | 1.000     |            | 27         |          |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20                                  |                 | 494650           | 053                  | 20        |            | 1,9        |          |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG                               |                 | G03732411        | 019                  | 15        |            | 4          |          |
| TILLMANNS TILLGLUCO 95   |                 | DEG4663651       | 086                  | 180       |            | 1          |          |
| ACTICIDE FSN   |                 | 0156532000-2509  | 004                  | 180       |            | 1,8        |          |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)                                   |                 | 71 460 233       | 017                  | 25        |            | 5,6        |          |
| TEXANOL COALESCENTE  |                 | K124000175       | 061                  | 1.000     |            | 5,4        |          |
| GLICOLE PROPILENICO PURO   |                 | B0004147         | 020                  | 1.000     |            | 8          |          |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25   |                 | 11225            | 124                  | 25        | 1,0        | 25         |          |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG            |                 | 241173           | 013                  | 25        | 3,0        | 75         |          |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG                           |                 | 24L14            | 032                  | 25        | 4,0        | 100        |          |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)     |                 | N. 11 00 1 1 0 1 | 001                  | 25        | 3,0        | 75         |          |
| GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2   |                 | ML261124         | 120                  | 25        | 20,0       | 500        |          |
| POLICRIL 280   |                 | 2532818AA        | 088                  | 1.000     |            | 160        |          |
| ACTICIDE MKT 1   |                 | 0138226004-2603  | 135                  | 30        |            | 5,5        |          |
| TILLCERA 50  |                 | 42 537           | 074                  | 1.000     |            | 6,5        |          |
| ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG   |                 |                  | 028                  | 100       |            | 1          |          |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650   |                 |                  | 098                  | 1.000     |            | 65         |          |
| AQUAFLOW NLS 200   |                 | 240 705          | 008                  | 1.000     |            | 1,5        |          |
| ACQUA  |                 |                  |                      | 1.000     |            | 30         |          |
| LAPONITE-RD  |                 | 20-4934          | 025                  | 25        |            | 1          |          |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)                                    |                 | 50/23            | 047                  | 25        | 1,0        | 25         |          |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409  |                 | P024811982       | 097                  | 200       |            | 4          |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
| TOTALE IMPASTO   |                 |                  | L                    |           |            | Kg 1.129,2 |          |
| ORE DI LAVORO TOTALI   |                 |                  | b 4 0                |           | Ng 1.129,2 |            |          |
|  |                 |                  | h 4,0<br>PER SECCHIO |           |            |            |          |
|  | RI PER<br>CCHIO |                  |                      | Kg Kg     | N°         | TOTALE     |          |
| RECOAT1.2SIL.1   | + 1.0           |                  |                      |           | 14         |            |          |
|  | t. 1,0          |                  |                      | 1         |            |            |          |
| #  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           |            |            |          |
| RECOAT1.2SILK20 Lt.  | . 20,0          |                  |                      | 20        |            |            |          |
|  |                 |                  |                      |           | SCARTO     |            |          |
| Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione: |                 |                  |                      |           |            |            |          |

ITALMONT SRL Scheda n° 134