RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03
Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:

FONDORECOAT LISCIO BASE BIANCA — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**270**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		053	20		**4**	
ACTICIDE FSN		004	180		**3,5**	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		**2,5**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		**3**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**2**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		**3**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		023	1.000		**2,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		**7,5**	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		**5**	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	**3,0**	**75**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	**13,0**	**260**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	**2,0**	**50**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	**7,0**	**175**	
POLICRIL 280		088	1.000		**400**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**2**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		032	25	**10,0**	**250**	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		**3,5**	
ACQUA			1.000		**50**	
TILLCERA 50		074	1.000		**5,5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.674,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
#							
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione: