

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ELASTOM	CO BASE BO			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		0.4.5.05.00.00.05.00	007	25		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000	0.0	11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG  CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		24L14	032	25 25	4,0	100 225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			001 119	25	9,0	450	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	18,0	40	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA		240 703	000	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
REGINALIDITOREI EELENTE TEGOTTIODE 1403		1 024011302	037	200		-	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.172,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
GODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOATELAST.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
NEOCATELAOT INZUDO	Lt. 19,0			13,3	SCARTO		
Sports ammana 20/					JUARTU		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Data di produzione.	<del></del>						
Responsabile Tecnic						zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 117