

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 31/5/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
RECOAT 1.2 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0100002000 2000	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1112-1000170	020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		241170	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500	
POLICRIL 547		IVILZOTIZ	035	1.000	20,0	160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		0130220004 2003	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200							
			800	1.000		1,5	
ACQUA LAPONITE-RD			025	1.000		30 1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		025	25	4.0			
,	D004044000	047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.096,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11000,2		
ONE DI LAVONO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO				N°	TOTALE	
DECOATA OCU ADO				Kg	IN		
RECOAT1.2SIL.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1.2SILK20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 135