

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/17 Rev. 2 del 24/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM ACRILICO	SE BIANCA		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		75	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) TEXANOL COALESCENTE		71 460 233	017	25		5,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,4 8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		B0004147 11225	020 124	1.000 25	4.0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	1,0 3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23	001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	20,0	160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		42 337	028	100		0,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA		240 700	000	1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
THE OFFICE COLORS TO SERVICE TO S		. 02.101.1002	001	200			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.111,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ANTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT0.5.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT0.5K20	1 t 20 0			20			
NEGOATU.JNZU	Lt. 20,0			20	COADTO		
Occupation and a second a second and a second a second and a second an					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di						zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 100