

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
LAVABILE LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS		CCHI	PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		300	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		11	
ACTICIDE FSN			004	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			020	1.000	0.0	5	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			124	25	3,0	75 50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR45) SACCHI DA 25 KG			027	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO FIOPAC PT SC CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			116 013	25	2,0	50 300	
POLICRIL 280				25 1.000	12,0	360	
TEXANOL COALESCENTE			088				
FILLMANNS TILLGLUCO 95			061	1.000		2,5	
			086	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.559,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	LITRI PER				ECCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,55			
†	Lt. 1,0			1,00			
4							
†	1			4556			
CISLAVABILE	Lt. 1.000,0			1559,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzion Data di produzione:							one: