

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 3 del 14/4/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
FONDORECOAT SABBIATO	SE BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
			Z				>
ACQUA				1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNAN	47555	023	1.000		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		2,8		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		8		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90	6046	014	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA	24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		400	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	8,0	200	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
TOTALE IMPACTO						V ~ 1 701 0	
TOTALE IMPASTO				h 4.0		Kg 1.701,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE Kg	N°	TOTALE	
#				J			
#							
FONDODECOATE	+ F O			7 /			
	_t. 5,0			7,4			
FONDORECOAT12.5 L	t. 12,5			18,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							-

ITALMONT SRL Scheda n° 032