

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il: Lotto n°: REONYX BASE BIANCA **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI NL **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 480 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 8 ACTICIDE FSN 180 4 004 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 5,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 7.5 1.000 020 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 4 TILLMANNS TILLGLUCO 95 2 086 180 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 150 6,0 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 083 3,0 75 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 12,0 300 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 18,0 450 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 20 4,0 80 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 180 ACTICIDE MK 501 005 25 17 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 2 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 1 TILLCERA 50 074 1.000 5 ACQUA 1.000 20 TOTALE IMPASTO Kg 1.798,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO CODICE ARTICOLO **TOTALE** PER N° Kg REONYX2.5 Lt. 2,5 4,08 REONYX5 Lt. 5,0 8,16 REONYX12.5 Lt. 12,5 20,4 SCARTO Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione: Data di produzione: