

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 16/10/2023

Preparato il:	Lotto n°:							
QUARZO LIQUIDO COLOF		IN			MPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
				1.000	- 11	230		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,2		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,8		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,4		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,1		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	7,0	175		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	49/24	046	20	9,0	180			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,9		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2,4		
ACQUA				1.000		31		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
ACQUA				1.000		270		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.569,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.505,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
KGZIRKONCOL	Lt. 1,0			1,65				
#								
#								
CISZIRKONCOL	Lt. 950,0			1569,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•				Tecnico di Produzione:				
Responsable					TECHICO UI FTOUUZIONE.			

ITALMONT SRL Scheda n° 157