

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 2/8/2023

| Preparato il:  |             | Lotto n°:       |            |         |            |            |          |
|--|-------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|----------|
| REONYX LIQUIDO BIANCO  |             |                 |            | IMPASTO |            |            |          |
| DESCRIZIONE COMPONENTI   |             | P.P.            | NUM<br>SDS | SACCHI  |            | PESO       | VERIFICA |
|  |             |                 |            | da Kg   | n°         |            | >        |
| ACQUA  |             |                 |            | 1.000   |            | 320        |          |
| ACTICIDE FSN   |             | 0156532000-2509 | 004        | 180     |            | 2,9        |          |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)   |             |                 | 017        | 25      |            | 1,5        |          |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20<br>ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG |             |                 | 053        | 20      |            | 5,8        |          |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40  |             |                 | 087        | 180     |            | 1          |          |
| TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)   |             |                 | 093<br>023 | 1.000   |            | 2,9        |          |
| GLICOLE PROPILENICO PURO   |             |                 | 023        | 1.000   |            | 3,9        |          |
| TEXANOL COALESCENTE  |             | K124000175      | 020        | 1.000   |            | 5,3        |          |
| TILLMANNS TILLGLUCO 95   |             | K124000173      | 086        | 180     |            | 2,9<br>1,5 |          |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25   |             |                 | 124        | 25      | 5,0        | 125        |          |
| TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG  |             |                 | 083        | 25      | 3,0        | 75         |          |
| CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG                               |             |                 | 027        | 25      | 9,0        | 225        |          |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG                    |             | 24 173          | 013        | 25      | 13,0       | 325        |          |
| CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC   |             | 211110          | 116        | 20      | 4,0        | 80         |          |
| VERSATATO VIL V30XF  |             |                 | 094        | 1.000   | 7,0        | 130        |          |
| ACTICIDE MK 501  |             |                 | 005        | 25      |            | 11,5       |          |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG  |             |                 | 087        | 180     |            | 1,5        |          |
| ACQUA  |             |                 | 007        | 1.000   |            | 240        |          |
| NOQUA  |             |                 |            | 1.000   |            | 240        |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
|  |             |                 |            |         |            |            |          |
| TOTALE IMPASTO   |             |                 |            |         | Kg 1.560,7 |            |          |
| ORE DI LAVORO TOTALI   |             |                 | h 4,0      |         |            |            |          |
| CODICE ARTICOLO  | PER         |                 |            | PER SE  | CCHIO      | TOTALE     |          |
| CODICE ANTICOLO  | SECCHI      |                 |            | Kg      | N°         | TOTALL     |          |
| KGREONYX   | Lt. 1,0     |                 |            | 1,56    |            |            |          |
| #  |             |                 |            |         |            |            |          |
| #  |             |                 |            |         |            |            |          |
| CISREONYX  | Lt. 1.000,0 |                 |            | 1560,7  |            |            |          |
| SIGILLOIVIA  | Lt. 1.000,0 |                 |            | 1300,7  | CCARTO     |            |          |
| Santa ammana 201   |             |                 |            |         | SCARTO     |            |          |
| Scarto ammesso <3%   |             |                 |            |         |            |            |          |
| Data di produzione:  |             |                 |            |         |            |            | _        |
| Responsabile Tecnico di Produzione   |             |                 |            |         |            |            |          |

ITALMONT SRL Scheda n° 158