

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **REFLEX BASE BIANCA IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 170 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 3 AMMONIACA 28 BE' 007 25 2 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4,5 **ACTICIDE FSN** 004 180 3,5 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 9 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 14 093 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 25 125 124 5,0 POLICRIL 574 107 1.000 260 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 4,0 80 046 20 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 3,0 75 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 100 4,0 CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG 030 25 9.0 225 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 6,0 150 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 75 014 3,0 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 6,0 150 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 9,0 225 013 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 2 ACTICIDE MKX 25 15 006 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 3 ACQUA 1.000 10 TILLCERA 50 074 1.000 TOTALE IMPASTO Kg 1.708,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° REFLEX5 8,62 Lt. 5,0 REFLEX12.5 Lt. 12,5 21,5 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: