

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
TITANIT BASE BIANCA			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA			0.47	1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			017	25		5	
ACTICIDE FSN			053 004	20 180		8,5 4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	<u>-</u> 75	
TITANIO RCL595 KG 25			090	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	3,0	75	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000		210	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.732,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 111 02,0	
	LITRI PER			PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
TITANIT1	Lt. 0,8			1,17			
TITANIT2.5	Lt. 2,5			3,93			
TITANIT5	Lt. 5,0			7,86			
TITANIT12.5	Lt. 12,5			19,6			
III/ANII 12.9	Lt. 12,0			13,0	SCARTO		
Coarte ammagae (20/				Dooner		nico di Produzio	anc:
Scarto ammesso <3%				Kespon	sabile 1 eCl	iico di Produzio	JIIE.
D							
Data di produzione:							