

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/7/09 Rev. 3 del 6/3/2023

Preparato il:	Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	SOS MUN	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		85	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG	140225	021	25	1,0	25	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	3,0	75	
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		2	
ACQUA			1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SECCHIO SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOAT1AS.1 Lt. 1,0			1			
#						
#						
RECOAT1ASK20 Lt. 20,0			20			
ILLOUAT IMORZU LL. 20,0			20	004576		
0.1				SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:	Respoi	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 112