

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:			Lotto n°:				
STUCCO FINO ELASTOMERICO			IMPA		IMPA	ASTO	
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
A 0 0 1 1 A				da Kg	n°		>
ACQUA ACTICIDE FSN			004	1.000		26	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			004 068	180 25		0,5 5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		0,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5	
						,	
TILLCERA 50			074	1.000		3,5	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	6,0	150	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	8,0	200	
POLICRIL 574			107	1.000		130	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG AQUAFLOW NLS 200			087	180		0,5 1	
ACQUA			000	1.000		8	
NOQUA				1.000		0	
TOTALE IMPASTO						Kg 526,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	· O I / LE	
RE1.5-ELAST-F	Lt. 1,5			1,5			
#							
RE5-ELAST-F	Lt. 5,0			5			
RE20-ELAST-F	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respon	sabile Tecr	nico di Produzio	one:
Data di produzione:							