

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 6/11/09 Rev. 2 del 6/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ELASTOMERICO		BASE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE' ACTICIDE FSN		0450500000 0500	007	25		1,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004	180 25		1,8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	017 061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000173	020	1.000		11	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		211170	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	18,0	450	
POLICRIL 547			035	1.000		40	
POLICRIL 574			107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.197,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOATELASTK20	Lt. 20,0			20			
ALOGATELA OTALO				20	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/1110		
Data di produzione:							
Data di produziono.	Deep anachile Tourist di Duadonia						
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 116