

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: ONYX LAVABILE BASE BIANCA **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 420 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 5.5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 8,5 ACTICIDE FSN 004 180 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 6 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 5,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 020 8 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 6,5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 TITANIO RCL595 KG 25 090 6.0 150 25 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 1,0 25 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 225 027 25 9,0 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 20 4.0 80 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 12,0 300 013 25 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 6,0 150 VERSATATO VIL V30X 094 1.000 210 POLICRIL 547 035 1.000 90 ACTICIDE MK 501 25 005 17 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 1,5 TILLCERA 50 1.000 074 5 ACQUA 1.000 40 TOTALE IMPASTO Kg 1.834,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° ONYX5 Lt. 5,0 7,86 ONYX12.5 Lt. 12,5 19,6 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: