

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/7/07 Rev. 3 del 11/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RESTUCCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
000114				da Kg	n°	500	
ACQUA		0450500000 0500	004	1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG		0401	068	25		12,5 5	
APONITE-RD		012L 20-4934	026 025	25 25		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1, 3	
AMMONIACA 28 BE'		2 024 011 020	007	25		1	
FILLCERA 50		-42 537	074	1.000		10	
		.= 00.	. .			. •	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	-25,0	625	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	40,0	1000	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		55	
NTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.297,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
				PER SE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RE1.5	Lt. 1,0			4			
ŧ							
RE5	Lt. 5,0			5			
RE20	Lt. 20,0			20			
	0,0				SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
•				Tecnico di Produzione:			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 090