

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/6/14 Rev. 2 del 9/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:							
ZIRKON WHITE BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	9,0	225		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	4,0	80		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		360		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.662,3			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
ZIRKON14BIANCO	Lt. 14,0			21				
#	,							
#								
ZIRKON12.5BIANCO	Lt. 12,5			18,7				
ZINNON IZ.JUIANOU	Lt. 12,3			10,7	SCARTO			
Coorte ammagae (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
•							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 041