

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/7/07 Rev. 3 del 4/6/2024

Preparato il:				Lotto n°:			
DIAMANT BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,7	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3,9	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	12,0	240	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		460	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		5,1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		46	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		14,1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.622,9		
			h 4 0		Ng 1.022,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
DIAMANT1NEU	Lt. 0,9			1,39			
#							
#							
DIAMANT12.5BO	Lt. 11,6			17,4			
	, -			,	SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
·							_
Responsabile Tecnico di Produzion							

ITALMONT SRL Scheda n° 047