

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
AMETYST LIQUIDO COLORATO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	250	
ACQUA ACTICIDE FSN			004	1.000		250	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			004 053	180 20		2,5 4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		7	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	5,0	125	
POLICRIL 547			035	1.000	-,-	190	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000	,	240	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACQUA				1.000		240	
				11000			
TOTAL F IMPACTO							
TOTALE IMPASTO						Kg 1.506,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
KGAMETYSTCOL	Lt. 1,0			1,55			
#							
#							
CISAMETYSTCOL	Lt. 970,0			1506,5			
CISAIVILTISTOOL	Lt. 370,0			1300,0	SCARTO		
0				Doopon		sian di Droduzio	200:
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzi							Jile.
Data di produzione:							