

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
REONYX LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	220	
ACTICIDE FSN			004	1.000		330 3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			004 017	180 25		_	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,5 6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			033	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	-
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		5,5	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	5,0	1,5	-
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			003	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	25	3,0	75	l
VERSATATO VIL V30X			094	1.000	3,0	130	
ACTICIDE MK 501						130	
			005	25			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG ACQUA			087	180		1,5	ļ
ACQUA				1.000		250	
							-
TOTALE IMPASTO						Kg 1.577,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	LITRI PER				ECCHIO		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
KGREONYX	Lt. 1,0			1,57			
#							
#							
"CISREONYX	Lt. 1.000,0			1577			
OIGINEOIVIA	Lt. 1.000,0			1311	CCADTO		
Occurre commence and and an arrangement of the commence of the				Deers	SCARTO	oloo di Deceleri	055
Scarto ammesso <3%				Respon	sabile Tect	nico di Produzio	וונ:
Data di produzione:							