

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/2/20 Rev. 2 del 30/8/2023

Preparato il: Lotto n°: RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO BASE BO **IMPASTO** SDS **SACCHI** 正 P.P. DESCRIZIONE COMPONENTI **PESO** MON VERI da Ko n° ACQUA 1.000 27 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 494650 053 20 1.9 TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG G03732411 019 15 4 AMMONIACA 28 BE' 007 25 1 ACTICIDE FSN 0156532000-2509 004 180 1.8 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 71 460 233 017 25 5,6 TEXANOL COALESCENTE K124000175 061 1.000 5.4 1.000 GLICOLE PROPILENICO PURO B0004147 020 8 TITANIO RCL595 KG 25 3 630 009 615 090 25 0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 3.0 241173 75 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 24L14 032 25 4,0 100 25 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 001 3,0 75 GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0 25 119 4,0 100 GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836 121 25 16.0 400 POLICRIL 547 2531859AC 035 1.000 160 ACTICIDE MKT 1 0138226004-2603 135 30 5,5 TILLCERA 50 42 537 074 1.000 2,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 2 024 071 929 087 180 1 RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 098 1.000 57 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 240 705 800 1,5 ACQUA 1.000 30 LAPONITE-RD 25 20-4934 025 1 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 25 50/23 047 1.0 25 TILLCERA 50 42 537 074 1.000 5 RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 P024811982 097 200 4 TOTALE IMPASTO Kg 1.097,2 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER **CODICE ARTICOLO TOTALE SECCHIO** Kg N° RECOAT1.5SIL.1BO 0.98 Lt. 1,0 RECOAT1.5SILK20BO Lt. 19,5 19,5 SCARTO Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:

ITALMONT SRL Scheda n° 145