

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
QUARZO LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
000114				da Kg	n°	-11	>
ACQUA		10.10=0	0.70	1.000		210	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3	
ACTICIDE FSN AMMONIACA 28 BE'		0156532000-2509	004	180		2,4	
SAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		74 460 222	007	25 25		2,4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		71 460 233 2 024 071 929	017 087	180		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40				1.000		1,5	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		41 990 47555	093 023	1.000		3,3	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	023	1.000		2,9 8,1	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,8	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25		24	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	7,0	175	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	10,0	200	
FALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	250	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG				180			
AQUAFLOW NLS 200		2 024 071 929 240 705	087	1.000		1,5 2,4	
ACQUA		240 705	800			2,4	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	1.000 25	2.0	75	
ACQUA		241173	013	1.000	3,0	260	
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.559,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		<b>J</b>		
LIIKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
(GQUARZO	Lt. 1,0			1,55			
<u> </u>							
<u> </u>							
CISQUARZO	Lt. 1.000,0			1559,9			
7.0007.1120	1.000,0			1000,0	SCARTO		
Scorto ammagaa 220/					SUARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 156