

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/7/07 Rev. 2 del 4/8/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
REFONDO BIANCO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		540		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,2		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		4		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	15,0	375			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI [027	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 S	241173	013	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI D.		030	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	4,0	80		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2		
TILLCERA 50			074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.688,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO PER				PER SECCHIO .		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
#	<u> </u>			<u> </u>				
REFONDO2	Lt. 2,5			4				
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01				
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
Responsabile				Tecnico di Produzione:				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

ITALMONT SRL Scheda n° 038