

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/1/20 Rev. 2 del 11/6/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
READY FINE		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		520		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		9		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	32,0	800		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		90		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
ACQUA				1.000		80		
TOTALE IMPACTO						V~ 4 507 0		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.507,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER					TOTALE		
	SECCHIO			Kg	N°			
#								
#								
#								
USA20GF	Lt. 20,0			20				
	0,0				SCARTO			
Scarto ammesso <3%					30/1110			
Data di produzione:								
·							_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								