

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 8/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 0.5 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	SOS MUN	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053					
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	20 15		1,9 4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0130332000-2309	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000173	020	1.000		8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	241173	032	25	4,0	100			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN		001	25	3,0	75			
GRANULATO DI CALCIO ML 600		118	25	20,0	500			
POLICRIL 547		035	1.000	20,0	160			
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5			
TILLCERA 50	0130220004-2003	074	1.000		2,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659								
			098	1.000		57		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5		
ACQUA			005	1.000		30		
LAPONITE-RD QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			025	25	4.0	1		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	047	25 200	1,0	25 4			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		FUZ401190Z	097	200		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.092,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11002,2			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
#				rtg	14			
#								
#								
RECOAT0.5SILK20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				- .			_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 105