

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
PITTURA NATURALE IDROREPELLENTE ANTIMUFFA BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		300	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		3	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	0.0	0	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 1 SACCHI DA 25 KG			021	25	44.0	25	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR45) SACCHI DA 25 KG			027 116	25 25	11,0	275 75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25 25	3,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25 25	7.0	175	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C113 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	7,0 2,0	50	
POLICRIL 280			088	1.000	2,0	150	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG						1,5	
			087	180		2	
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA			101	500		410	
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA			101	500		130	
ACQUA				1.000		-130	
NOQUA				1.000		-130	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.583,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
				1,34			
				3,37			
				6,74			
				16,8	00:5=		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respon	sabile Tecr	nico di Produzio	one:
Data di produzione:							