

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: ZIRKON WHITE BIANCO **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 330 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 6 ACTICIDE FSN 004 180 3,5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 3 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 4,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4.5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 9 020 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 7,5 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 225 9,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 3,0 75 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 150 6,0 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 15.0 300 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 25 75 116 3,0 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 POLICRIL 547 035 1.000 360 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 ACTICIDE MKX 25 006 17 TILLCERA 50 1.000 074 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.659,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° ZIRKON14BIANCO Lt. 14,0 21 # ZIRKON12.5BIANCO Lt. 12,5 18,7 SCARTO Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: