

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 2 del 8/4/2024

Preparato il:				Lotto n°:			
ESTCEM BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,5	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000	_	7,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		0.414.70	046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG ACTICIDE MKT 1		24 173	013	25	4,0	100	
		0138226004-2603	135	30		15	
VERSATATO VIL V30XF POLICRIL 547			094	1.000		170	
POLICRIL 547 POLICRIL 574			035 107	1.000		270 90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		3	
ACQUA			000	1.000		30	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
						-	
TOTALE IMPACTO					V ~ 4 540 0		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.549,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05			
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5			
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01			
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respoi	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 045