

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 24/8/2024

Preparato il:	Lotto n°:							
ZIRKON BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		350		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		10			
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		8			
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	6,0	150			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	3,0	75			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	8,0	200		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	13,0	260		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	3,0	60		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75 		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		370		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
ACTICIDE MKT 1 ACQUA		0138226004-2603	135	30		16,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		35 5		
TIELGERA 30		42 007	074	1.000		3		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.719,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
ZIRKON1	Lt. 0,8			1,11				
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72				
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44				
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6				
ZIMMONIZ.J	Lt. 12,3			10,0	SCARTO			
Coorto ammagas (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 042