

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
JANTAR FISSATIVO CONSOLIDANTE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		150	
POLICRIL 547			035	1.000		240	
POLICRIL 581			037	125		50	
ACTICIDE FSN			004	180		0,9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		0,2	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		0,2	
TOTALE IMPASTO						Kg 444,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
			PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
#	SECTORIL			- 19			
JANTAR3	Lt. 3,0			3			
JANTARI	Lt. 1,0			1			
JANTAR5	Lt. 5,0			5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							