

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 22/6/13 Rev. 2 del 10/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
LAVABILE BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			1.000		450		
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		7,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		3,6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		5,4		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		10		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		2		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 500 135	116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	18,0	450		
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		360		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		2		
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		2		
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5		
ACQUA			1.000		25		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.861,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11001,0		
LITA			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO PER				N°	TOTALE		
SECCHI.			Kg	IN			
#							
LAVABILE2.5 Lt. 2,5			3,8				
LAVABILE5 Lt. 5,0			7,61				
LAVABILE12.5 Lt. 12,5			19				
				SCARTO			
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 010