

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/7/19 Rev. 2 del 14/9/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
FONDORECOAT LISCIO B	BIANCA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		270		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,7		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	13,0	260		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	7,0	175		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,7		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	10,0	250		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	, .	3,3		
ACQUA				1.000		50		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5,5		
				11000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.672,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
	LITTI			PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
#	SECTION							
#								
#								
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Resno	nsahile	Tecnico	di Produ	zione:	_	
Responsable					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 031