

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
AMETYST BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS			PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	N-	070	_
ACQUA ACTICIDE FSN			004	1.000		270	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			004 053	180 20		4 4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5	
TITANIO RCL595 KG 25			090	25	10,0	250	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	7,0	175	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	25	3,0	75	
POLICRIL 547			035	1.000	-,-	230	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000	-,-	230	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
1,2202.4.100			071	1.000			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.677,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
AMETYST1	Lt. 0,8			1,13			
AMETYST2.5	Lt. 2,5			3,77			
AMETYST5	Lt. 5,0			7,55			
AMETYST12.5	Lt. 12,5			18,8			
AIWE113112.5	Lt. 12,5			10,0	CCADTO		
Occario a resurrancia a COV				Deer	SCARTO	oloo di Deceleri	20.5
Scarto ammesso <3%				kespon	sabile Tecr	nico di Produzio	one:
Data di produzione:							