

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/10/22 Rev. 2 del 10/10/2022

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDO REFINE BASE BIA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	290		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,5		
AMMONIACA 28 BE'		41 000	007	25		1,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,2		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		1,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	9,0	225		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	- , -	260		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		10		
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	30		2,2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,9		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5		
ACQUA				1.000		18,6		
						í		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.803,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	TOTALE			
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
#								
#								
REFINE5	Lt. 5,0			8,56				
REFINE12.5	Lt. 12,5			21,4				
INDITIALIZA	Lt. 12,0			۲۱,4	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SCARTO			
Data di produzione:								
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 035