

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/3/20 Rev. 2 del 10/12/2023

Preparato il:					Lotto n°:				
LAVABILE LIQUIDO BIANC			IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA		
ACQUA				da Kg 1.000	- 11	200			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		74 460 000	017			290 1			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		71 460 233 494650	017 053	25 20		•			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		3,9 1			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,5			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,4			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,9			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	8,0	200			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	3,0	60			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	12,0	300			
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	12,0	350			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,5			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2			
ACQUA		240 703	000	1.000		200			
riogen				1.000		200			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,2				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0						
CODICE ADTICOLO	LITE			PER SE	PER SECCHIO TOTALE				
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE			
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,54					
#	,			,					
#									
"CISLAVABILE	Lt. 1.000,0			1549,2					
CIOLAVADILL	Lt. 1.000,0			1348,2	CCADTO				
Ot					SCARTO				
Scarto ammesso <3%									
Data di produzione:							_		
Responsabile					e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 154