

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/11/05 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
JANTAR FISSATIVO CONS	ANTE	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		300	
POLICRIL 547		2531859AC	<del>035</del>	1.000		480	
POLICRIL 581		2430940AC	037	<del>125</del>		<del>120</del>	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	<del>180</del>		<del>2,5</del>	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	<del>180</del>		1	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	<del>061</del>	1.000		4	
TOTALE IMPACTO						V a 007 E	
TOTALE IMPASTO				1 4 0		<del>Kg 907,5</del>	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
JANTAR1	<del>Lt. 1,0</del>			4			
JANTAR3	Lt. 3,0			3			
JANTAR5	Lt. 5,0			5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 030