

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
ONYX LAVABILE BASE BIA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		5,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		8,5		
ACTICIDE FSN		004	180		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		6,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	6,0	150		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	1,0	25		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPA(027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO FRECIFITATO TIOFAC		116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		013	25 25	12,0	300 150		
VERSATATO VIL V30XF		014		6,0			
POLICRIL 547		094	1.000		210 90		
ACTICIDE MK 501		035	1.000 25		17		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TILLOCITY			1071	1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.824,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.024,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO TOTALE				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
"	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
ONYX5	Lt. 5,0			7,82			
ONYX12.5	Lt. 12,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
<u> </u>							

ITALMONT SRL