

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 7/10/12 Rev. 2 del 12/1/2024

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILC	NICO BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				da Kg 1.000	n°	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'		B0001111	007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	14,0	350		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	5,0	125		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	2,0	50		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	_,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		. 02.101.1002	098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
ACQUA		_ 0_ 1 01 1 0_0		1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO				PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 1,0			0,98				
#	,,,			-,				
#								
DECOATA FACKOODO	14.40.5			40.5				
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 143