

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 20/2/2023

| Preparato il: | | Lotto n°: | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------|----------|
| RECOAT 0.5 MM ACRIL-SILC | NICO BASE BO | | IMPASTO | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 85 | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 2,5 | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 2,3 | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 017 | 25 | | 5,6 | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | G03732411 | 019 | 15 | | 5 | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 5,5 | |
| TILLCERA 50 | | 42 537 | 074 | 1.000 | | 3 | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,5 | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 5 | |
| AMMONIACA 28 BE' | | 20001117 | 007 | 25 | | 1 | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 241173 | 013 | 25 | 4,0 | 100 | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG | | 24L14 | 032 | 25 | 4,0 | 100 | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | 50/23 | 047 | 25 | 1,0 | 25 | |
| CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG | | 140225 | 021 | 25 | 1,0 | 25 | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 600 | | 110220 | 118 | 25 | 19,0 | 475 | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) | | | 001 | 25 | 3,0 | 75 | |
| POLICRIL 547 | | 2531859AC | 035 | 1.000 | 3,0 | 160 | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | P024811982 | 097 | 200 | | 4 | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 | | PU24011902 | 098 | 1.000 | | 4 | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 008 | 1.000 | | 1 | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | 2 024 071 929 | 008 | 180 | | 2 | | |
| ACQUA | | 2 024 07 1 929 | 067 | 1.000 | | 30 | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.121,4 | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | itg i.izi,+ | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | PER SECCHIO | | | | |
| CODICE ARTICOLO | LITRI PER SECCHIO | | | | | TOTALE | |
| | OLCCITIO | | | Kg | N° | | |
| # | | | | | | | |
| # | | | | | | | |
| # | | | | | | | |
| RECOAT0.5ASK20BO | Lt. 19,5 | | | 19,5 | | | |
| | -,- | | | -,- | SCARTO | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | 20/11/10 | | |
| Data di produzione: | | | | | | | |
| Daia di ριουμείοτι ο . | | | | | | | |
| Responsabile Tecnico di Produzione: | | | | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 103