

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 2 del 12/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REGUM BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		680	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON	142)	71 460 233	017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DI	A 25 KG	110125	027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.020,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO				PER SE	CCHIO	IO TOTALE	
	PER			Kg	N°	TOTALL	
	Lt. 0,9			1,25			
	Lt. 2,3			3,13			
	Lt. 4,6			6,26			
	t. 11,6			15,6			
L CONTIE.O	11,0			10,0	SCARTO		
Sports ammagas <20/					SCARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 053